



Den Braven

ACR. Exterior

Sellante acrílico de alta calidad, resiste rápidamente a la lluvia, para uso interior y exterior



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Zwaluw Acryl Exterior+ es un sellante acrílico de alta calidad, que resiste la lluvia poco tiempo después de ser aplicado. Después de la aplicación, el producto cura por evaporación del agua del sellante para formar una goma plasto-elástica.

BENEFICIOS

- Rápida resistencia a la lluvia después de la aplicación
- Para uso en interiores y exteriores
- Alta elongación a la ruptura y alta acomodación al movimiento
- Se puede pintar con pinturas sintéticas y al agua
- Perfecta adherencia sin uso de imprimante en la mayoría de los sustratos, aún en aquellos ligeramente húmedos
- Casi inodoro
- Fácil de aplicar y limpiar
- No es corrosivo para metales

APLICACIONES

Zwaluw Acryl Exterior+ ha sido desarrollado específicamente para conectar juntas entre ventanas, escalas, techos, muros, guardapolvos, concreto aireado, planchas de yeso, piedra caliza, marcos de ventana metálicos y de madera, concreto y ladrillo. Para uso interior y exterior. Dado que el sellante es rápidamente resistente a la lluvia al poco tiempo de haberlo aplicado, existen más usos posibles.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Una junta con las dimensiones correctas es capaz de absorber los movimientos entre materiales de construcción. La profundidad de la junta siempre debe estar en correcta relación con su ancho. Por regla general, para juntas de hasta 10 mm, la relación entre la profundidad de la junta y su ancho es de 1:1, con un mínimo de 5 mm de ancho y de profundidad. Para juntas de más de 10 mm de ancho, la profundidad es el igual al ancho dividido por 3 más 6 mm. Para mayor información, consultar nuestro Boletín Técnico Dimensiones de juntas, en la base de datos de nuestro sitio www.denbraven.com

INFORMACION ADICIONAL

100% Módulo	DIN 53504 S2	0,10 N/mm ²
Temperatura de aplicación		+5°C to +40°C
Base		Acrylic dispersion
Densidad		1,57 g/ml
Resistencia a las heladas		Up to -15°C
Dureza Shore A	DIN 53505 / ISO 868	10
Formación de piel	DBTM 16 (internal test method)	10 minutes @ +23°C/50% RH
Resistencia a la temperatura		-20°C to +75°C
Resistencia a la tracción		0,10 N/mm ²

LIMITACIONES

- No es apropiado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos suaves, neopreno y superficies bituminosas
- Aunque el producto es resistente a la lluvia, no resistirá la lluvia intensa y el granizo durante el curado - No es adecuado para la exposición continua al agua

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Temperatura de aplicación: +5°C a +40°C (se refiere a ambientes y sustratos). Todos los sustratos deben ser sólidos, estar limpios, secos y libres de grasa y polvo. Despejar completamente los sustratos de toda partícula suelta, no es necesario que los sustratos absorbentes estén absolutamente secos. Los sustratos muy porosos, como: yeso, concreto aireado, piedra caliza, etc., se deben imprimir con una mezcla de 1 parte de Zwaluw Acryl Exterior+ y 2 partes de agua. Siempre haga una prueba de adherencia antes de la aplicación. Acabar y pulir con agua.

PINTABILIDAD

Zwaluw Acryl Exterior+ se puede pintar después de que el sellante ha secado por completo. Durante el curado, el producto sufrirá contracciones que pueden resquebrajar la pintura. Las pinturas al agua con alto contenido de agua se pueden resquebrajar. Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad con la pintura antes de aplicarla.

LIMPIEZA

Las herramientas se deben limpiar con agua después del uso. Las manos se pueden limpiar con Zwaluw Wipes y/o con agua y jabón

COLOR

Blanco

VIDA ÚTIL

Su vida útil es de hasta 18 meses después de la fecha de producción, almacenado en lugar seco, entre +5°C y +25°C y en su empaque original, sin abrir.

BOSTIK CERTIFICACIONES

- SNJF FACADE 12.5P
- EN 15651-1: F-EXT-INT 12.5P
- A+ French VOC Regulation
- Emicode EC1 Plus



SALUD Y SEGURIDAD

La ficha de Salud & Seguridad debe ser leída y entendida antes de utilizar el producto. Esta ficha se encuentra disponible a requerimiento a través de la página web de Den Braven.

GARANTÍA / RESPONSABILIDAD

Bostik garantiza que su producto cumple, dentro de su vida útil especificada con todas sus especificaciones.

RENUNCIA

Toda la información contenida en el presente documento y en todas nuestras publicaciones (incluyendo las disponibles vía electrónica) se basa en nuestro conocimiento actual y en nuestra propia experiencia y es propiedad intelectual exclusiva de Bostik. Este documento no puede ser copiado, mostrado a terceros, reproducido, comunicado públicamente o utilizado en forma alguna sin un consentimiento por escrito de Bostik. La información técnica contenida en este documento sirve como indicación y no es exhaustiva. Bostik no será responsable por cualquier daño, ya sea directo o indirecto, provocados por errores editoriales, por documentos incompletos o incorrectos. Esto incluye pero no se limita a, errores o falta de exactitud dadas por cambios tecnológicos o cualquier estudio o investigación realizados desde la fecha de publicación de este documento y la fecha en la cual se adquiera el producto. Bostik se reserva el derecho de enmendar el presente documento y otros documentos relacionados. Bostik no será responsable por daños, ya sean directos o indirectos, si el producto no es utilizado en la forma indicada en este documento. El usuario debe leer y comprender la información de este documento y de cualquier otro relacionados al producto antes de la utilización del mismo. El usuario es responsable de realizar todas las pruebas requeridas para asegurarse de que el producto es el adecuado para el uso para el cual se adquirió. No poseemos influencia en la forma en que se aplique el producto o las circunstancias relacionadas con tal evento durante su almacenamiento o transporte y no aceptaremos ninguna responsabilidad legal por daño. Todas las entregas se realizan de acuerdo a nuestros términos y condiciones generales y han sido archivadas y registradas en la Cámara Holandesa de Comercio.